

<b>МПО М 15</b>	N. 202027
Мелкодисперсный порошок дисульфида молибдена для снижения износа	Фасовка: упаковка по запросу

### Применение

В качестве твердого смазочного материала в пластичных смазках и пастах, дисперсиях (водных и неводных), спеченных металлах, пластике (РА 6, РА 6.6 др.) и в качестве твердой смазки для механических элементов.

### Преимущества

Снижение износа  
 Адгезивная смазка  
 Разделение и смазывание  
 Высокая нагрузочная способность  
 Широкий температурный диапазон  
 Экономичность в потреблении

### Метод использования

- Добавлять в смазки в обычной концентрации
- Минимальный срок хранения в оригинальной закрытой таре, в прохладном и сухом месте (без прямых солнечных лучей) составляет около 5 лет.
- Из-за разнообразия применений мы настоятельно рекомендуем всегда проводить соответствующие тесты перед общим использованием.

### Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения МПО М 15 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

### Технические характеристики

Цвет	Серо-голубой		DIN ISO 2049
Содержание MoS <sub>2</sub>	≥98	%	-
Содержание MoO <sub>3</sub>	макс.0.1	%	-
Содержание Fe	макс.0.3	%	-
Размер частиц d50	макс.6	мкм	Электронный микроскоп
Размер частиц d99	макс.23	мкм	Электронный микроскоп
Плотность	4.6	г/см <sup>3</sup>	EN ISO 3838
Кислотное число	≤0.25	мг КОН/г	DIN EN 12634
Растворимость в кислоте	макс.0.5	%	-
Содержание воды	макс.0.5	%	-
Содержание масла	макс.0.5	%	-
Температурный диапазон	-185 - +450	°C	-
Температурный диапазон под вакуумом	-185 - +1100	°C	-

Setral (Россия)  
 117279, Москва  
 Профсоюзная, 93а  
 Телефон: +7 (499) 277-15-77  
 Email: [info@setral.ru](mailto:info@setral.ru)  
 22/07/2021

Setral Chemie GmbH  
 Salzsteinstrasse 4  
 D-82402 Seeshaupt  
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10  
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30  
 Email: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.