

SYN-setral-PG 814	N. 30386
Полностью синтетическая специальная смазка для различных пар скольжения	Фасовка: Банка 1 кг Ведро 25 кг Бочка 180 кг Другая фасовка по запросу

Применение

В качестве монтажной или пожизненной смазки различных пар: эластомер-металл, пластик-металл, пластик-пластик, металл-металл. Имеет очень высокие характеристики защиты от износа. Особенно подходит для использования в автомобилестроении: подшипники скольжения (в тормозах и сцеплении), смазки электрических контактов, и пластиковых механизмов.

Преимущества

Идеальная защита от износа
Высокая термостойкость
Превосходные смазывающие свойства
Защита от коррозии
Улучшенная водостойкость
Отсутствие силикона
Совместимость с большинством пластиков и эластомеров (например, EPDM, но не с ПК и ABS)

Метод использования

Наносить тонко и равномерно на очищенные точки.
Тщательно очистите точку смазки перед первым заполнением.

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях SYN-setral-PG 814 не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Бежевый	DIN ISO 2049	
Базовое масло	ПАГ		
Загуститель	Литиевое мыло специальное		
Плотность при 20°C	1	г/см ³	
Кинематическая вязкость при 40°C	380	мм ² /с	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	65	мм ² /с	
Индекс вязкости	245		DIN ISO 2909
Класс консистенции NLGI	1-2		DIN 51818
Пенетрация	280-310	1/10мм	DIN ISO 2137
Коррозия на меди 24ч/100°C	1		DIN 51811
Коррозия на стали (EMCOR) в дист. воде	1		DIN 51802
Водостойкость, статическая	1-90		DIN 51807-1
Температура каплепадения	>240	°C	ISO 2176
Прокачиваемость при – 40°C (Кестерниха)	<1400	гПа	DIN 51805
Ndm фактор	< 250 000	мм/мин	
Температура применения	от - 40 до + 150	°C	
Максимальная кратковременная температура применения	+ 160	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.