

PRO-setral-11 X (Spray)	N. 50518
Воскообразное антикоррозионное покрытие для длительной защиты от коррозии и при транспортировке изделий по воде на открытом воздухе	Фасовка: Аэрозоль 400 мл Канистра 5 л Канистра 20 л Другая фасовка по запросу

Применение

В качестве долговременной защиты от коррозии металлических поверхностей, таких как, например, инструменты и формы.

Идеально подходит для длительной морской транспортировки, а также для проволочно-вырезной эрозии. Также подходит для консервационной защиты агрегатов и деталей автомобилей внутри помещения и снаружи.

Преимущества

Превосходная долгосрочная защита от коррозии
Отличные водоотталкивающие свойства
Маркировка остается видимой
Устойчивость в морской воде
Без силикона
Совместимость с металлами и стойкими к растворителям материалами
Экономичность в потреблении

Метод использования

Нанесение аэрозольным баллоном, кистью или распылительным устройством на сухую и обезжиренную поверхность

Хорошо встряхнуть перед применением (спрей)

Короткий период высыхания при комнатной температуре

Более плотная толщина слоя увеличивает антикоррозионную защиту

Минимальный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре, хранимой в прохладном и сухом месте (без попадания прямого солнечного света), 3 года.

Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения PRO-setral-11 X (Spray) не представляет угрозы для здоровья и опасности окружающей среды.

Технические характеристики

Цвет	Белый кремовый	DIN ISO 2049	
База	Синтетический воск		
Плотность при 15°C	0.715	г/см ³	DIN ISO 51757
Тест на коррозию, Кестерниха	>138	циклов	DIN ISO 6270 - 2AHT
Тест на коррозию, 100ч	0	DIN 51359	
VbF	A I		
Температура применения	от - 40 до + 70	°C	

Setral (Россия)
117279, Москва
Профсоюзная, 93а
Телефон: +7 (499) 277-15-77
Email: info@setral.ru
07/05/2019

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Все указанные характеристики являются типичными для данной продукции. Приведенные выше данные могут изменяться в соответствии со спецификацией производителя в сторону улучшений без предварительного уведомления. Другие применения, кроме указанных выше, не гарантируют безопасность и эффективность. Эта версия заменяет все предыдущие версии.